



CLÁSICA ANTICORROSIVO FAST DRY

Serie No. 95XX

1 | DESCRIPCIÓN

Esmalte alquídico brillante para la protección de superficies de acero estructural y mantenimiento en general. Producto de rápido secado, gran durabilidad y alto desempeño.

2 | VENTAJAS

- Alto brillo.
- Rápido secado.
- Buena dureza de película.
- Elevada resistencia y gran durabilidad.
- Uso doméstico y para ciertos proyectos de mantenimiento industrial menores.

3 | USOS TÍPICOS

- Acero estructural en ambientes de corrosión moderados, como puertas, balcones, vallas, etc.

4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: Línea No. 95XX.
 - Tipo genérico: Alquídico.
 - Colores:
 - Blanco: 9500.
 - Negro: 9501.
 - Rojo: 9502.
 - Verde: 9503.
 - Gris: 9504.
 - Brillo: Mínimo 80% a 60°.
 - Sólidos por peso: 36%.
 - Sólidos por volumen: 23%.
 - Rendimiento teórico: 34.3 m²/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
 - Viscosidad: 105 – 115 KU.
 - Peso por galón: 8.31 libras a 25°C.
 - Tiempo de Secado (25°C, 50% H.R.):
 - Al tacto: 20 – 30 minutos.
 - Repintado: 2 – 3 horas.
 - Solvente de dilución: Thinner sintético.
 - Solvente de limpieza: Thinner sintético.
- *Especificaciones técnicas en base a color blanco, para otros colores pueden variar.

5 | CONDICIONES DE SERVICIO

- Tiene resistencia limitada a productos químicos y solventes.
- No puede utilizarse en inmersión, ni en contacto directo con productos químicos corrosivos o en ambientes industriales y/o costeros con altos niveles de corrosión.

6 | PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

La dilución recomendada es de máximo 1/8 de galón con thinner sintético por galón de pintura. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

7 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corrija cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar este producto.

8 | MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplicar únicamente con pistola de aire.
- La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.
- Llevar a cabo en lugares bien ventilados o con extracción de nieblas de pintura adecuados.

9 | ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de thinner sintético en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.


10 | PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- No exponer al fuego.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.

11 | HMIS

- Salud: 2.
- Inflamabilidad: 3.
- Reactividad: 0.

13 | PRESENTACIÓN



Cubeta



Galón



1/4 de galón

NOTA

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del Producto se refieren al producto sin diluir.