



# SiliconFlex™ CC-767

## Sellador Acrílico Siliconizado para Puertas y Ventanas

### Descripción:

**SiliconFlex™** es un sellador acrílico modificado con silicón para sellar e impermeabilizar uniones permanentemente. Combina en un solo componente las ventajas de adhesión permanente y resistencia a los rayos UV de los acrílicos, con la flexibilidad y gran durabilidad de la silicona.

### Ventajas del Producto:

- Para uso interior y exterior.
- 100% pintable.
- 100% inoloro.
- Resistente al hongo y a la humedad.
- No se pela, ni descascara.
- No se amarillenta.

### Usos:

SiliconFlex™ está diseñado para crear un sello a prueba de agua y otras inclemencias del tiempo, pegándose a cualquier superficie incluyendo cerámica y cristal.

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar:

- Concreto
- Metal
- Molduras
- Cerámica

Para sellar en:

- Ventanas
- Marcos de puertas
- Uniones de cemento
- Cristal

### Colores Disponibles:

- Blanco (CC-767)
- Transparente (CC-766)
- Almendra (CC-768)
- Negro (CC-769)
- Bronce (CC-770)
- Café (CC-771)

### Tabla de Cobertura:

Tamaño de la junta en pulgadas

		Profundidad	
Ancho	Pulgadas	1/4"	1/2"
	1/4"	24.8'	
	1/2"	12.4'	6.1'
	3/4"	8.1'	4'
	1"	6.1'	3'

Pies lineales por 10.1 fl.oz.

### Data de Producto:

Tipo de Producto:	Resina Acrílica Modificada con Silicón
Colores:	Blanco, transparente, Almendra, Negro, Gris Bronce, Blanco Hueso Marrón
Sólidos (%):	77 ± 3 por peso 65 ± 3 por volumen
Peso/Galón:	12.30 lb ± 0.05 (5.58 kg ± .02)
Tiempo de curado: Al Tacto: Curado Final:	12-15 minutos 24 horas
Tamaños:	10.1 fl.oz. cartucho 5.5 fl.oz tubo
Viscosidad:	325.000 - 400.000 cps
Porcentaje de Pigmento por peso:	37%

**Aviso:** La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

F.D.S. disponible a petición.

### Método de Aplicación:

1. La superficie debe de estar libre de polvo, sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos de pintura o sellador viejo y agrietado.
2. Aplique a temperaturas mayores de 40°F (5°C) y cuando no se espera precipitación por 72 horas.
3. Corte la punta del tubo para el tamaño del grano que usted desee.
4. Sujete la pistola de sellar a un ángulo de 45° y empuje el Lanco® SiliconFlex™ delante del inyector, aplicando presión uniforme para un sello lizo.
5. Arregle cualquier desperfecto en los primeros 15 minutos con su dedo o una esponja húmeda.
6. Limite el tamaño de la junta a sellarse a un tamaño aproximado de 1/4" (0.64 cm) de profundo por 1/4" (0.64 cm) de ancho. Si la profundidad de la junta excede 3/8" (0.96 cm), use polietileno o estopa como relleno secundario.
7. Elimine sellador excesivo con un trapo húmedo antes de que forme la "piel".
8. Espere 2 horas antes de pintar con pintura a base de agua o 24 horas si utiliza pintura de base en aceite.

### Preparación de Superficies:

La superficie y bordes de la junta deben estar sanos, limpios, secos, libre de aceites, grasa u otros contaminantes que puedan impedir la adherencia del producto.

**Superficies con hongo:** Cualquier moho existente en la superficie se debe matar y quitar antes de la aplicación de la silicona. Friegue la superficie llena de hongo con DryCoat Cleaner™; enjuague completamente y deje secar.

**Superficies ya selladas:** Es necesario remover la mayor cantidad de silicona viejo, especialmente si se encuentra en condiciones deterioradas.

#### Información Adicional:

**Limpieza:** Limpie sellador excesivo con un trapo húmedo antes de que se cure.

**Almacenamiento:** Proteja de temperaturas que congelen. Almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe usar dentro del año que se compró.

**Nota:** No se recomienda el uso en superficies horizontales donde agua podría depositarse, o para uso marino o áreas debajo de agua.

#### Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites de la F.D.S.

**Precaución:** Los vapores inflamables pueden inflamarse. Antes de la aplicación, apagar las luces piloto, apagar los aparatos eléctricos y eliminar otras fuentes de llamas o chispas y dejar fuera hasta que el área esté libre de vapores. No fume. Cierre bien el envase después de cada uso. Proporcionar ventilación adecuada durante la aplicación y secado.

**¡Advertencia!** Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

#### Limitaciones y más información:

Lea la Ficha de Datos de Seguridad antes de usar.

Visite [www.lancopaints.com](http://www.lancopaints.com).

Proteja de la congelación.