SiliconFlex™ CC-767

Sellador Acrílico Siliconizado para Puertas y Ventanas

Descripción:

SiliconFlex™ es un sellador acrílico modificado con silicón para sellar e impermeabilizar uniones permanentemente. Combina en un solo componente las ventajas de adhesión permanente y resistencia a los rayos UV de los acrílicos, con la flexibilidad y gran durabilidad de la silicona.

Ventajas del Producto:

- Para uso interior y exterior.
- 100% pintable.
- 100% inoloro.
- Resistente al hongo y a la humedad.

- No se pela, ni descascara.
- No se amarillenta.

Usos:

SiliconFlex™ está diseñado para crear un sello a prueba de agua y otras inclemencias del tiempo, pegándose a cualquier superficie incluyendo cerámica y cristal.

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar:
- Concreto
- Metal
- Molduras
- Cerámica

Para sellar en:
- Ventanas
- Marcos de puertas
- Uniones de cemento
- Cristal

Colores Disponibles:

- Blanco (CC-767)
- Transparente (CC-766)
- Almendra (CC-768)
- Negro (CC-769)
- Bronce (CC-770)
- Café (CC-771)

Tabla de Cobertura:

Tamaño de la junta en pulgadas

Ancho \ Profundidad	Pulgadas	¼"	½"
	¼"	24.8'	
	½"	12.4'	6.1'
	¾"	8.1'	4'
	1"	6.1'	3'

Pies lineales por 10.1 fl.oz.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Resina Acrílica Modificada con Silicón
Colores:	Blanco, transparente, Almendra, Negro, Gris Bronce, Blanco Hueso Marrón
Sólidos (%):	77 ± 3 por peso 65 ± 3 por volumen
Peso/Galón:	12.30 lb ± 0.05 (5.58 kg ± .02)
Tiempo de curado: Al Tacto: Curado Final:	 12-15 minutos 24 horas
Tamaños:	10.1 fl.oz. cartucho 5.5 fl.oz tubo
VIscosidad:	325.000 - 400.000 cps
Porciento de Pigmento por peso:	37%

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

F.D.S. disponible a petición.

Método de Aplicación:

1. La superficie debe de estar libre de polvo, sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos de pintura o sellador viejo y agrietado.

2. Aplique a temperaturas mayores de 40ºF (5°C) y cuando no se espera precipitación por 72 horas.

3. Corte la punta del tubo para el tamaño del grano que usted desee.

4. Sujete la pistola de sellar a un ángulo de 45° y empuje el Lanco® SiliconFlex™ delante del inyector, aplicando presión uniforme para un sello lizo.

5. Arregle cualquier desperfecto en los primeros 15 minutos con su dedo o una esponja húmeda.

6. Limite el tamaño de la junta a sellarse a un tamaño aproximado de ¼" (0.64 cm) de profundo por ¼" (0.64 cm) de ancho. Si la profundidad de la junta excede ³/₈" (0.96 cm), use polietileno o estopa como relleno secundario.

7. Elimine sellador excesivo con un trapo húmedo antes de que forme la "piel".

8. Espere 2 horas antes de pintar con pintura a base de agua o 24 horas si utiliza pintura de base en aceite.

Preparación de Superficies:

La superficie y bordes de la junta deben estar sanos, limpios, secos, libre de aceites, grasa u otros contaminantes que puedan impedir la adherencia del producto.

Superficies con hongo: Cualquier moho existente en la superficie se debe matar y quitar antes de la aplicación de la silicona. Friegue la superficie llena de hongo con DryCoat Cleaner™; enjuague completamente y deje secar.

continúa al dorso

Superficies ya selladas: Es necesario remover la mayor cantidad de silicona viejo, especialmente si se encuentra en condiciones deterioradas.

Información Adicional:

Limpieza: Limpie sellador excesivo con un trapo húmedo antes de que se cure.

Almacenamiento: Proteja de temperaturas que congelen.
Almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe usar dentro del año que se compró.

Nota: No se recomienda el uso en superficies horizontales donde agua podría depositarse, o para uso marino o áreas debajo de agua.

Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites de la F.D.S.

Precaución: Los vapores inflamables pueden inflamarse. Antes de la aplicación, apagar las luces piloto, apagar los aparatos eléctricos y eliminar otras fuentes de llamas o chispas y dejar fuera hasta que el área esté libre de vapores. No fume. Cierre bien el envase después de cada uso. Proporcionar ventilación adecuada durante la aplicación y secado.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

Limitaciones y más información:
Lea la Ficha de Datos de Seguridad antes de usar.
Visite www.lancopaints.com.
Proteja de la congelación.