

PISO OASIS BEIGE CD

Referencia: 603242031
Formato: 60X60 cm
Color: BEIGE\BEIGE
Colección: CERAMICA PRESTIGIO 2023



| | | |
|--|--|--|
| | TRÁFICO TRAFFIC | Comercial Moderado / Moderate Commercial |
| | ACABADO FINISH | Brillante / Glossy |
| | ASPECTO | CD / Caras diferenciadas |
| | M2 POR CAJA SQ FT APPROX | 1,8 19,37502 |
| | UNIDADES PIECES | 5 |
| | PESO BRUTO CAJA kg WEIGHT LB APPROX | 31,5 69,44561259 |
| | ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS | 8,6 +/- 0,3 |
| | CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET | 60 |
| | VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS | 0 |

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales. Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar en áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales. Precaución: A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

La serie Oasis en formato 60x60 cm se inspira en las sutiles vetas del mármol Marrón Brisa, con un diseño de vetas entramadas delicadamente trazadas. En tono beige, su acabado brillante, característico de los productos Covergloss® se convierte en un aliado para ampliar visualmente los espacios, mientras que las 4 caras diferenciadas infunden una autenticidad y realismo asombrosos. Cada paso sobre este piso es un paseo por la elegancia y la sofisticación, una experiencia que transforma cualquier ambiente en un lugar verdaderamente inspirador, perfecto para tráfico comercial moderado.

Se recomienda proteger el piso durante la instalación para evitar rayado por escombros, arena, andamios y herramientas.



PISO OASIS BEIGE CD

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS | | ENSAYO TEST | ESPECIFICACIÓN SPECIFICACION NTC 919 / ISO 13006 | MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH | | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | (±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm | (±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm |
| PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS | Curvatura Central Central Curvature | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación |
| | Curvatura del lado Edge Curvature | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | (±) 0.50% relativa al correspondiente tamaño de fabricación | (±) 0.30% relativa al correspondiente tamaño de fabricación |
| | Ortogonalidad Warpage | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación |
| DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS | | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | Mínimo 95% libre de defectos/ Minimum 95% without deffects | Mínimo 95% libre de defectos/ Minimum 95% without deffects |
| ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | | NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3 | Mínimo 6% Máximo 10% | Mínimo 6% Máximo 10% |
| RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT | | NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4 | Mínimo 800 N / Minimum 800 N | Mínimo 1000 N / Minimum 1000 N |
| MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE | | NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4 | Mínimo 18 N/mm ² / Minimum 18 N/mm ² | Mínimo 25 N/mm ² / Minimum 25 N/mm ² |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE | | NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7 | Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos | Clase 4 / Class 4 |
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | | NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17 | Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible | Clase 1 / Class 1 |
| RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING | | NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14 | Mínimo clase 3 / Minimum class 3 | Mínimo clase 4 / Minimum class 4 |
| RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS | | NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13 | Mínimo clase B / Mimimum B class | Mínimo Clase A / Mimimum A Class |
| RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE | | NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9 | La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification | Mínimo clase BA / Mimimum BA class |



corona

TIPS PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PISOS BRILLANTES CON TECNOLOGÍA COVERGLOSS

Recomendaciones de instalación: Ceramica

- La instalación de los revestimientos es una de las actividades más importantes en la construcción de pisos y paredes revestidos, puesto que es la más visible al usuario final.
- Proteger el piso con cartones o papel kraft después de instalado, mientras se terminan otros acabados en obra, para evitar manchas y rayones.
- Consulta el manual de Instalación Pisos y Paredes Corona.
- El éxito del trabajo puede ser potenciado con el uso de herramientas y accesorios apropiados.
- La selección del tipo de Pegacor más adecuado para el material del producto y la superficie en la cual lo va a instalar es importante.
- Se recomienda utilizar mazo de goma blanco marca RUBI (comercializada por Corona) para fijar la pieza.
- Evitar mazos de color negro o gris que puede manchar la superficie.
- Emboquillar después de 24 horas de instalado el producto y se recomienda Concolor.
- Se recomienda Concolor junta estrecha para juntas de 1-5 mm o Concolor junta universal para juntas 5-15 mm marca Corona.
- La aplicación de la boquilla y el retiro de todos los elementos son sobrantes que pueden rayar la pieza.
- Si quedan restos de material se deben quitar con una esponja no abrasiva y abundante agua sin frotar la pieza.
- La limpieza cotidiana se debe realizar con agua limpia y trapero, por ningún motivo se debe utilizar varsol o cualquier otro detergente con contenido graso.

Mantenimiento y cuidados:

- Se recomienda proteger el piso durante la instalación para evitar rayado por escombros, arena, andamios y herramientas.
- Todos los productos brillantes son susceptibles al rayado, es por ello por lo que es indispensable el uso de tapetes atrapamugre de fibra sintética, colocados en los accesos para prevenir el rayado del producto.
- En caso de inconformidad con el producto suspenda la instalación y comuníquese con el punto de venta donde compró el producto.
- La garantía de CORONA solo aplica si se tienen en cuenta todas las recomendaciones expuestas, por favor tenga en cuenta que la garantía no cubre reclamaciones por rayado.

The logo for Corona, featuring the word "corona" in a bold, lowercase, sans-serif font.