



## CEMIX APLANADO



Recubrimiento para repellar y dar acabado final en un solo paso en muros de block, concreto y ladrillo. Resistente a la humedad, no se desprende ni polvea, con fórmula anti hongos. Puede usarse en espesores de 5 mm hasta 40 mm en una sola mano.

**Presentación: Saco de 40 Kg.**  
**Rendimiento Aproximado: 6-7 m<sup>2</sup>**

### Beneficios

- Acabado final de alta calidad y adherencia.
- Deja un acabado cernido.
- Resistente a la humedad.
- Fórmula anti hongos.

### Usos Recomendados

- Recubrir muros que requieran ser aplanados para corregir desplomes de 5 mm a 40 mm de espesor.
- Uso en interior, exterior, residencial y comercial.

### Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie este plomeada y en buen estado estructural. A fin de mejorar el rendimiento de Aplanado, se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks, elementos que formen el muro o cualquier material que interfiera con el acabado deseado. Antes de aplicar es recomendable humedecer ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

### Aplicación



En 8 a 9 litros de agua agregue gradualmente un saco de 40 kg de Aplanado y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 minutos antes de usar la mezcla. Sin agregar más agua vuelva a mezclar para usar.



Humedecer la superficie donde se vaya a colocar la pasta de Aplanado. Con una llana metálica cuadrada esparcir el material con movimientos hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.



Aproximadamente 30 minutos después de la aplicación con una llana de duroport y con movimientos circulares dé el acabado floteado o el acabado deseado con llana metálica.

## Rendimientos

---

6 a 7 m<sup>2</sup>

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del sustrato y practicas de instalación.

## Recomendaciones

---

- Mantener siempre el material a instalar almacenado en áreas techadas y secas sin contacto directo con el suelo.
- Use guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con ojos y piel.

## Limitaciones

---

- No aplicar Aplanado cuando se espere que la temperatura baje de 4°C o suba de 40°C, durante las 72 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la probabilidad de lluvia.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resultan en manchas en el color blanco, más claras que el resto del producto.

## Información Técnica

---

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Densidad del producto en polvo	1,100 kg/m <sup>3</sup>
Resistencia a la compresión	950 PSI
Porcentaje de absorción de agua	<10%

22-05-2023